



Foukaná minerální izolace z kamenných vláken



- **CLIMASTONE, $\lambda = 0,040 \text{ W / m.K}$**
- $\lambda =$ lambda (součinitel tepelné vodivosti)
- Objemová hmotnost: cca 40 - 60 kg / m³
- Faktor difúzního odporu: 1,1 – 2
- Chování při požáru: **Třída reakce na oheň A1**
- **Aplikace stroji KRENDL, X-FLOC**
- Slehnutí materiálu (střechy, stropy): < 1%
- Slehnutí materiálu (příčky): < 10%
- Maximální teplota použití: 200°C
- Kompletní certifikace pro ČR



Dodavatel v ČR:

CIUR a.s.

Pražská 1012

250 01 Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 901 411

Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

www.ciur.cz

www.climatizer.com